

AKROLUX

ÜVEGSZÖVET-TAPÉTA

PRÉMIUM FESTÉK

**NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ
MOSHATÓ, SÚROLHATÓ
SZÍNEZHETŐ
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ
LÉGÁTERESZTŐ**

TERMÉK LEÍRÁSA

Az AKROLUX üvegszövet-tapéta festék, beltéri felületek, nagy igénybevételnek kitett, kiváló minőségű festésére alkalmas, 1. osztályú nedves dörzsállósággal rendelkező, kopásálló, mosható, súrolható, színező pasztákkal színezhető, tapéta struktúráját maximálisan megtartó, jó lég- és páraáteresztő, prémium minőségű, szilikon adalékanyaggal kombinált, vizes diszperziós alapú, fedőfesték.



KISZERELÉS

- 5 kg – vödör (kb. 4 l)
- 20 kg – vödör (kb. 16 l)

SZÍN

- fehér, enyhén selyemfényű

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az AKROLUX üvegszövet-tapéta festék alkalmas

- lakóterek, közösségi helységek üvegszövettel, nehéztapétával kombinált festésére;
- gyakran tisztított, rendszeresen fertőtlenített, nagy igénybevételnek kitett (a különösen magas diszperzió tartalom miatt a nedves dörzsállósága a hasonló kategóriájú festékek közül is kiemeli) helyiségek falain, ellenálló bevonat létrehozására;
- hagyományos beltéri felületeken kiváló minőségű, tetszetős bevonatok létrehozására;
- beltéri felhasználásra.

Alkalmazható üvegszövet-tapéta, (nehéz) textiltapéta, vliés és vliés alapú tapéta, textilhátoldalú vinyl tapéta, egyéb nehéztapéta felületekre; beltéri, új felületekre, (pl. cement, beton, gipszkarton, gipszes vakolat, glettelt felület, festetlen mész-, méscement), illetve régi diszperziós festékekkel festett felületekre is.

Könnyű tapéták, papír alapú tapéták esetén próbafestés szükséges.

AKROLUX

ÜVEGSZÖVET-TAPÉTA

PRÉMIUM FESTÉK

**NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ
MOSHATÓ, SÚROLHATÓ
SZÍNEZHETŐ
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ
LÉGÁTERESZTŐ**

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Az AKROLUX üvegszövet-tapéta festék

- rendszeresen mosható, súrolható;
- nedves dörzsállósága 1. osztályú, tisztíthatósága egyedülálló;
- kitűnő fedőképességű;
- általános tisztítószerrel könnyen tisztítható;
- rugalmas, kiváló tapadású filmet képez;
- kopásálló;
- színező pasztákkal színezhető;
- jó lég- és páraáteresztő;
- prémium minőségű;
- környezetbarát;
- fény- és időjárásálló;
- oldószer-, lágyítószermentes;
- nem tartalmaz kioldódó anyagokat;
- vízzel hígítható;
- finom szemcsés, szilikonnal kombinált, vizes diszperziós alapú.

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Légmentesen lezárt edényben, fagymentes, sugárzó hőtől védett, száraz, fedett helyiségekben 5-35 °C között tárolható.

Megfelelő tárolás esetén a szavatossági ideje a gyártástól számított 18 hónap.

A termék maradékát élővízbe, csatornába öntetni tilos, építőipari hulladékként kezelendő.

ALKALMAZÁS

A meglazult, pergő, táskásodott rétegek eltávolítása után, végezzük el a szükséges javításokat. A fedőfesték felvitele előtt a felületi hibákat, repedéseket ki kell javítani. A felületeket alaposan meg kell tisztítani, a felület por, zsír, olaj, korom, enyves festék, tapéta maradványoktól, egyéb szennyeződésektől mentes legyen.

Kiseb repedések, szerkezeti elemek dilatációs pontjainál mutatkozó hézagok kitöltésére jól használható a FUGAKRIL festhető tömítőanyag. Erősen nedvszívó vagy porló felület (pl. gipszkarton, glettel felület, festetlen mész-, méscement) esetében egy réteg BINDER mélyalapozó felvitele javasolt. Hasonlóan javasolt a mélyalapozó használata gipszes vakolat esetén is.

Épp bevonatú, diszperziós festékekkel festett falak, alapozó használata nélkül újra festhetők.

Üvegszövet és nehéz tapéták festése esetén, a festendő tapéta felragasztásához használjunk AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztót.

Nehéz tapéták festése esetén, a ragasztás teljes száradása után kezdhetjük meg a tapéta festését.

Könnyű tapéták, papír alapú tapéták esetén - a festék víztartalma miatt - próbafestés szükséges.

A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni.

A kereskedelemben kapható diszperziós ill. univerzális színező pasztákkal színezhető.

AKROLUX

ÜVEGSZÖVET-TAPÉTA

PRÉMIUM FESTÉK

**NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ
MOSHATÓ, SÚROLHATÓ
SZÍNEZHETŐ
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ
LÉGÁTERESZTŐ**

Az AKROLUX üvegszövet-tapéta festék felhordható a szokásos festési eljárásokkal, kefével, teddy hengerrel vagy ecsettel.

A javasolt rétegszám, minimum két réteg.

Ha a felhordás módja megköveteli, a festék hígítható, maximum 10% vízzel. A festék fedőképessége a hígítással csökken.

A szerszámok száradás előtt vízzel tisztíthatók.

A festés alatti területet védjük takaró fóliával. Az esetlegesen szennyeződő egyéb használati tárgyakról (pl. bútor), nedves törlőruhával, azonnal távolítsuk el a festéket.

A festék kiadóssága 7-9 m²/l (egy rétegre vonatkoztatva), az anyagszükségletet befolyásolja a felület milyensége.

Az AKROLUX üvegszövet-tapéta festék +10 °C-tól +30 °C-ig terjedő tárgy és levegő hőmérséklet esetén alkalmazható.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső megjelenés:	fehér, enyhén selyemfényű folyadék
Színezhetőség:	diszperziós, illetve univerzális színező pasztákkal
Nedves dörzsállóság:	1. osztály
Kiadósság:	7-9 m ² /l
Alkalmazási hőmérséklet:	+10 °C - +30 °C
Hígíthatóság:	szükség esetén 0-10%
Száradási idő:	kb. 2 óra
Átfesthetőség:	min. 2 óra
Sűrűség:	1,2-1,3 g/cm ³
pH:	8,5-9,5
Szárazanyag tartalom:	47 ± 3%
VOC tartalom (EU határérték erre a termékre: 130 g/l)	max. 50 g/l

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az AKROLUX üvegszövet-tapéta festék előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet nem veszélyes keverék.

Szembekerülés esetén, 10-15 percen keresztül sok vízzel mossuk, a szemhéj nyitva tartása mellett, hogy az egész szemfelületet vízzel alaposan ki lehessen öblíteni. Bőrre kerülés esetén, távolítsuk el a szennyezett ruházatot, mossuk le a bőr felületet bő vízzel. Lenyelés esetén, kis kortyokban bőven vizet itatni az érintett személlyel, de csak ha eszméleténél van, vigyázva, hogy ne okozzunk hányást. Feltétlenül gondoskodni kell orvosi ellátásról.

További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók.

A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.