

AKROPENTA® HOMLOKZATFESTÉK

**FOKOZOTTAN IDŐJÁRÁSÁLLÓ
VÍZLEPERGETŐ
MOSHATÓ, SÚROLHATÓ
SZÍNEZHETŐ
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ**

TERMÉK LEÍRÁSA

Az AKROPENTA® homlokzatifesték, épületek külső homlokzatának, illetve nagy igénybevételnek kitett beltéri helyiségek falainak, díszítő és védő, dekoratív festésre alkalmas, fokozottan fény-, időjárás- és UV-álló, nagyfokú vízlepergető tulajdonsággal rendelkező, mosható, súrolható, színező pasztákkal színezhető, jó lég- és páraáteresztő, prémium minőségű, szilikonnal kombinált, vizes diszperziós alapú, díszítő és védő festék.



KISZERELÉS

- 14 kg – vödör (kb. 10 l)

SZÍN

- fehér, selymesen matt

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az AKROPENTA® homlokzatifesték alkalmas

- épületek (szilárd, sima, illetve enyhén és egyenletesen érdes) külső homlokzatának, díszítő és védő, dekoratív festésre;
- gyakran tisztított, rendszeresen fertőtlenített, nagy igénybevételnek kitett beltéri helyiségek falain, ellenálló bevonat létrehozására;
- elsősorban kültéri, de beltéri felhasználásra is.

Alkalmazható minden hordképes ásványi alapfelületre (pl.: hagyományos és nemesvakolatok, gipsz díszítőelemek, régi és új beton felületek, rostcement stb.).

Alkalmazható régi jól tapadó akril, szilikátos és szilikonos festékrétegek, hungarocell és ásványi gypot alapú hőszigetelő rendszerek felújítandó felületein.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Az AKROPENTA® homlokzatifesték

- fokozottan fény-, időjárás- és UV-álló, ellenáll az öregedési hatásoknak;
- kopásálló;
- nagyfokú vízlepergető tulajdonsággal rendelkező;
- mosható, súrolható;
- kitűnő fedőképességű;
- rugalmas, kiváló tapadású filmet képez;
- színező pasztákkal színezhető;
- jó lég- és páraáteresztő;
- prémium minőségű;

AKROPENTA®

HOMLOKZATFESTÉK

**FOKOZOTTAN IDŐJÁRÁSÁLLÓ
VÍZLEPERGETŐ
MOSHATÓ, SÚROLHATÓ
SZÍNEZHETŐ
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ**

- környezetbarát;
- oldószer-, lágyszermentes;
- nem tartalmaz kioldódó anyagokat;
- vízzel hígítható;
- szilikonnal kombinált, vizes diszperziós alapú.

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Légmentesen lezárt edényben, fagymentes, sugárzó hőtől védett, száraz, fedett helyiségekben 5-30 °C között tárolható.

Megfelelő tárolás esetén a szavatossági ideje a gyártástól számított 18 hónap.

A termék maradékát élővízbe, csatornába öntetni tilos, építőipari hulladékként kezelendő.

ALKALMAZÁS

A meglazult, pergő, táskasodott rétegek eltávolítása után, végezzük el a szükséges javításokat. A védőfesték felvitele előtt a felületi hibákat, repedéseket ki kell javítani. A felületeket alaposan meg kell tisztítani, a felület por, zsír, olaj, korom, egyéb szennyeződésektől és laza részekről mentes legyen.

Kisebbségi repedések, szerkezeti elemek dilatációs pontjainál mutatkozó hézagok kitöltésére jól használható a FUGAKRIL festhető tömítőanyag. Erősen nedvszívó felület esetében egy réteg BINDER mélyalapozó felvitele javasolt.

A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni.

A kereskedelemben kapható diszperziós ill. univerzális színező pasztákkal színezhető. A színezett festék megfelelőségét célszerű próbafelületen ellenőrizni.

Az AKROPENTA® homlokzatfesték felhordható a szokásos festési eljárásokkal, teddy hengerrel vagy ecsettel.

A javasolt rétegszám, minimum két réteg. Az első réteg száradása után vihető fel a következő réteg védőfesték.

Ha a felhordás módja megköveteli, a festék hígítható, maximum 10% vízzel. A festék fedőképessége a hígítással csökken.

A szerszámok száradás előtt vízzel tisztíthatók.

A festék kiadóssága 6-7 m²/l (egy rétegre vonatkoztatva), az anyagszükségletet befolyásolja a felület milyensége.

Az AKROPENTA® homlokzatfesték +10 °C-tól +30 °C-ig terjedő tárgy és levegő hőmérséklet esetén alkalmazható. Fagyveszélyes és esős időben ne használjuk. A kész felületet 24 óráig esőtől óvjuk.

A festett homlokzat különösebb karbantartást nem igényel, hagyományos tisztítási eljárásokkal tisztítható.

AKROPENTA®

HOMLOKZATFESTÉK

**FOKOZOTTAN IDŐJÁRÁSÁLLÓ
VÍZLEPERGETŐ
MOSHATÓ, SÚROLHATÓ
SZÍNEZHETŐ
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ**

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső megjelenés:	fehér, homogén diszperzió
Színezhetőség:	diszperziós, illetve univerzális színező pasztákkal
Nedves dörzsállóság:	1. osztály
Kiadósság:	6-7 m ² /l
Alkalmazási hőmérséklet:	+10 °C - +30 °C
Hígíthatóság:	szükség esetén 0-10%
Száradási idő:	max. 4 óra
Sűrűség:	1,35-1,45 g/cm ³
pH:	8,25-9,25
Szárazanyag tartalom:	55 ± 3%
VOC tartalom (EU határérték erre a termékre: 40 g/l)	max. 15 g/l

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az AKROPENTA® homlokzatfesték előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint nem veszélyes keverék.

Szembekerülés esetén, 10-15 percen keresztül sok vízzel mossuk, a szemhéj nyitva tartása mellett, hogy az egész szemfelületet vízzel alaposan ki lehessen öblíteni. Bőrre kerülés esetén, távolítsuk el a szennyezett ruházatot, mossuk le a bőr felületet bő vízzel. Lenyelés esetén, kis kortyokban bőven vizet itatni az érintett személlyel, de csak ha eszméleténél van, vigyázva, hogy ne okozzunk hányást. Feltétlenül gondoskodni kell orvosi ellátásról.

További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók.

A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.