

AKROPLASZT S

AKRILÁT SŰRÍTŐ

TERMÉK LEÍRÁSA

Az AKROPLASZT S szabad karboxil csoportokat tartalmazó poliakrilát vizes diszperzió, mely megjelenését tekintve fehér, alacsony viszkozitású folyadék.

KISZERELÉS

- 120 kg-os műanyag hordó
- 150 kg-os műanyag hordó
- 1000 l-es PE konténer

A végtermék és a gyártási folyamat idejére történő konzerválás a Vevő feladata. A termék, bontatlan csomagolásnak megfelelő edénykonzerváló szert tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az AKROPLASZT S igen előnyösen használható különböző vizes rendszerek, mint pl. festékek, ragasztók sűrítésére.

Nagyon hatásos pigmentek szuszpendáltatása során. Alkalmazható oldatok, sűrítésére is.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Az AKROPLASZT S sűrítőt semlegesítve, ill. lúgosítva a diszperzió oldatba megy át és viszkozitása fokozatosan emelkedik. A viszkozitás emelkedése visszafordíthatatlan folyamat, tehát ha a pH-t csökkentjük, az eredeti, alacsonyabb viszkozitást már nem kapjuk vissza.

Az AKROPLASZT S típusú sűrítő előnye, hogy a gyártásra kerülő anyagokhoz adagolva folyékony állapotát megtartja, majd semlegesítéskor a viszkozitás emelkedése ellenére is az anyag homogén lesz.

Alumínium, vas és réz sókkal nem összeférhető. Semlegesítéshez alkalmazható lúgok: pl. nátrium- vagy káliumhidroxid oldat, trietanolamin, de nagyon kedvező a 25%-os ammónia oldat is.

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Tárolás: +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten, zárt edényzetben tárolható.
Garanciális idő: az előírásnak megfelelő tárolás esetén 12 hónap.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Műszaki adatok

Külső megjelenés	fehér, enyhén viszkózus folyadék
Szárazanyag tartalom	30±1 %
pH	2 - 4
Sűrűség	1,03-1,06 g/cm ³
Viszkozitás (Brookfield 20 °C 2/50)	max. 100 mPas

Amennyiben további felvilágosításra, műszaki információkra van szüksége, keresse szakembereinket a fenti elérhetőségeken.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az AKROPLASZT S előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint veszélyesként nem besorolt termék.

További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók.

A közzétett információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.