

BINDER® LBB SZTIROL-AKRILÁT DISZPERZIÓ

TERMÉK LEÍRÁSA

A BINDER® LBB butilakrilát-sztirol kopolimer bázisú, alacsony viszkozitású vizes műanyag diszperzió. Emulgeátorként anionos és nem ionos tenzidet tartalmaz. Nem tartalmaz filmképzést elősegítő anyagokat, oldószert, lágyítót.

Vízzel korlátlanul elegyedik.

KISZERELÉS

- 20 kg-os műanyag kanna
- 150 kg-os műanyag hordó
- 1000 l-es PE konténer

A végtermék és a gyártási folyamat idejére történő konzerválás a Vevő feladata. A termék, bontatlan csomagolásnak megfelelő edénykonzerváló szert tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A BINDER® LBB kiválóan alkalmazható külső és belső falfestékek kötőanyagaként, a magas fényűtől a mattig. Megfelelően kialakított receptúrával alkalmas lábazat vakolat és vékonyvakolat készítésére, valamint kiváló tulajdonságú, jó tapadású alapozók készíthetők a Binder® LBB segítségével. Lágyítót ill. más oldószert nem tartalmaz. Hatékony ragasztókompozíciók is készíthetők felhasználásával. Jól használható festékek, alapozók gyártására.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

A BINDER® LBB alacsony viszkozitású finom diszperz rendszer.

Jó az elektrolit tűrése és oldószerállósága.

Kiváló pigmentálhatóságú és töltőanyagtűrésű, jól nedvesíti a pigmenteket, ezért kis energiával finom szemcse méretű paszta készíthető belőle.

A diszperzió filmje fényes, víztiszta, valamint szemcse- és ragadásmentes.

Filmje nagy rugalmasságú, filmképzési hőmérséklete alacsony, így az esetek többségében nem igényel filmképzést csökkentő adalékot.

Az Akroplaszt P-hez képest, lágyabb a filmje, így alacsonyabb a minimális filmképzési hőmérséklete (MFT).

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Tárolás: +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten, zárt edényzetben tárolható.
Garanciális idő: az előírásnak megfelelő tárolás esetén 12 hónap.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Műszaki adatok

Külső megjelenés	fehér folyadék
Minimális filmképzési hőmérséklet (MFT)	8 °C
Szárazanyag tartalom	50±1 %
pH	7,5 - 8,5
Sűrűség	1,02-1,05 g/cm ³
Viszkozitás (Brookfield 20 °C 2/50)	max. 200 mPas
Vízfelvétel (24 óra)	6%

Amennyiben további felvilágosításra, műszaki információkra van szüksége, keresse szakembereinket a fenti elérhetőségeken.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A BINDER® LBB előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint veszélyesként nem besorolt termék.

További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók.

A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.