

BINDER® LK SZTIROL-AKRILÁT DISZPERZIÓ

TERMÉK LEÍRÁSA

A BINDER® LK akrilát-sztirol alapú, alacsony viszkozitású vizes műanyag diszperzió. Emulgeátorként anionos és nemionos tenzideket tartalmaz.

KISZERELÉS

- 20 kg-os műanyag kanna
- 120 kg-os műanyag hordó
- 1000 l-es PE konténer

A végtermék és a gyártási folyamat idejére történő konzerválás a Vevő feladata. A termék, bontatlan csomagolásnak megfelelő edénykonzerváló szert tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A diszperzió kiválóan alkalmazható mind a textiliparban, mind a diszperziós festékgyártás során.

A BINDER® LK jól használható egyéb építőipari célokra is, mint alapozás, tapadóid, beton, illetve habarcs plasztifikáló adalék. A BINDER® LK jól keverhető a kemény karakterű diszperziókkal, így tetszőleges keménységű kompozíciók készíthetők belőlük, pl. a szőtt szőnyegek appetálásánál előnyös a Binder® LK-LB 1:1 arányú keverék.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

A diszperzióból a víz elpárolgása ill. elpárologtatása (szárítás) után, egy lágy karakterű, kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, enyhén ragadós film képződik.

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Tárolás: +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten, zárt edényzetben tárolható. Fagyveszélyes.
Garanciális idő: az előírásnak megfelelő tárolás esetén 12 hónap.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Műszaki adatok

Külső megjelenés	fehér folyadék
Minimális filmképzési hőmérséklet (MFT)	0 °C
Szárazanyag tartalom	39±1 %
pH	7,5 - 8,5
Sűrűség	1,02-1,05 g/cm ³
Viszkozitás (Brookfield 20 °C 2/50)	max. 100 mPas
Vízfelvétel (24 óra)	max. 15%

Amennyiben további felvilágosításra, műszaki információkra van szüksége, keresse szakembereinket a fenti elérhetőségeken.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A BINDER® LK előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint veszélyesként nem besorolt termék.

További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók.

A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.